



PIKTOR KFT
Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon: +36-96/511-860
Fax: +36-96/411-285
Adószám: 13067025-2-08
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

BETONMEDENCÉK FELÚJÍTÁSA, FESTÉSE

Szivárog a víz a medencéből? Megkopott, esetleg lepergett a felületről a festék? Aggasztó problémák a medencéknél, amit egyrészt esztétikai, másrészt gazdaságossági szempontból is mielőbb orvosolni kell.



A kültéri medence a nyári kert egyik legdíszesebb „berendezése”. Ezért fontos, hogy mindig szép, ápoltságban és működőképes állapotban legyen. Természetesen nem utolsó szempont a gazdaságosság, és a takarékoskodik sem, ami a megfelelő szigetelésen múlik. Most tavasszal érdemes egy kis időt fordítanunk kültéri medencénk felújítására (ha szükséges), hogy a nyáron zavartalanul élvezhessük azt.

A **beton medencék vízzáróságára** már építéskor nagy figyelmet kell fordítani. A betont speciális adalékokkal tömörre teszik, ezzel fokozva a vízzáróságát, a függőleges és vízszintes felületek csatlakozásainál különféle tömítő szalagokat alkalmaznak. A végső felületképzés előtt csempe burkolásnál 2 komponensű folyékony fóliát hordanak fel, amivel tulajdonképpen egy folytonos fóliaréteg kerül a beton felületére, festés előtt pedig vízzáró vakolattal biztosítják a megfelelő vízzáróságot.

Amennyiben festett medencékből elszivárog a víz, az előbb említett vízzáró vakolattal lehet a problémát megoldani. Ez alkalmazható akár mély medencénél is, és ellenáll nemcsak a belső oldali, hanem a föld felől érkező víznyomásnak is. Felhordása előtt a medencéről el kell távolítani a festékréteget, valamint a felületet enyhén érdesíteni és mélyalapozni szükséges a megfelelő tapadás érdekében. A vakolatot 2-4 cm vastagságban kell felhordani lehetőség szerint egyszerre vagy két rétegben. A vízszintes és függőleges felületek csatlakozásainál érdemes a vakolat alá gumiszalagot helyezni, és minden csatlakozási pontnál nagy gondossággal eljárni, ugyanis ezek a legkritikusabb felületek.

A teljes száradás után **következik a festés**. Kizárólag speciálisan erre a célra kifejlesztett anyagot használjunk. A víz alatti felületek nagyon magas koptató és vegyi-maró (vízkezelő szerek miatti) igénybevételnek vannak kitéve. Ezen festékek különféle, úgynevezett víz-színekben kaphatók, mint pl.: víz-kék, víz-zöld, stb. Felhordásuk során ügyelni kell, hogy minden részre megfelelő anyagmennyiség jusson, és minimálisan két rétegben (ajánlott a három réteg) kerüljön felhordásra.

Amennyiben csak **felújító festés** szükséges, a munka megkezdése előtt próbafestést kell végezni egy kis felületen a már fent lévő, és az újonnan felhordandó anyag összeférhetőségének megállapítására. Ha felcsipné az új anyag a régit, válasszunk másik festéket, vagy kérje szakember javaslatát.





Címünk:	9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon:	+36-96/511-860
Fax:	+36-96/411-285
Adószám:	13067025-2-08
Bankszámla:	10300002-33221696-00003285
WEB oldal:	www.piktorfestekbolt.hu
E-mail:	piktor@piktorfestekbolt.hu

Csempézett medencéknél felmerülő vízvesztési problémák megoldása már lényegesen bonyolultabb, költségesebb procedúra, és szakember láttatását igényli. Általában a víz a fugákon keresztül, vagy az illesztési hézagoknál szivárog el. A fuga vízzárósága utólagosan könnyedén orvosolható úgynevezett fugaimpregnáló szerekkel, melyek egyrészt eltömítik a hajszálrepedéseket, másrészt vékony védőréteget képeznek a felületen. Amennyiben ennél nagyobb a probléma, a teljes rendszer felújítása szükséges a csempeburkolat eltávolításával, majd újracsempézésével (közben természetesen a vízzáróság megoldásával folyékony fóliával), vagy a már meglévő burkolatra újabb felragasztásával.

Nagyon fontos, hogy medence építés illetve felújítás előtt feltétlenül kérje ki szakember segítségét, véleményét. A jól megépített illetve felújított medence szinte örök életre gondmentes szórakozást nyújt, az utólagos probléma megoldás komoly költségekkel jár.

Győr, 2007. április 26.

