



Címünk: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
Telefon: +36-96/511-860
Fax: +36-96/411-285
Adószám: 13067025-2-08
Bankszámla: 10300002-33221696-00003285
WEB oldal: www.piktorfestekbolt.hu
E-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu

OSB LAPOK FESTÉSE, VAKOLÁSA, RAGASZTÁSA



Az OSB lap nyersfordításban irányított szálelrendezésű lapot jelent. Vékony fenyőfa lemezek egymásra ragasztásával készül, amely egy nagyon dekoratív felületet eredményez. Az OSB lapokat előnyös tulajdonságaik miatt előszeretettel használják az építőipar számos területén. Legelterjedtebb felhasználási területei a könnyűszerkezetes házak építése, belső felületek burkolása, tetőszerkezetek fedése. Az OSB lap felülete a speciális ragasztónak köszönhetően impregnált, ezért jó vízállósággal rendelkezik.

A Magyarországon kapható OSB lapok a speciális ragasztónak köszönhetően impregnált, jó vízállósággal rendelkeznek, ugyanakkor az impregnáltsága miatt a hagyományostól eltérő módon lehet csak festeni, vakolni, ragasztani.

Csak a legritkább esetben szokott igényként felmerülni az OSB lap dekoratív oldalának egyöntetű, egy színű bevonása. Ez megoldható bármilyen „gyenge hígítású” (pl. lakkbenzinnel hígítható) festékkel, vagy úgynevezett vizes hígítású univerzális festékkel, amely emellett alkalmas fém, alumínium festésére is. Természetesen ez utóbbi a drágábbik megoldások közé tartozik, de nagyobb felületek bevonása esetén az elpárolgó nagy mennyiségű oldószer környezeti hatásai miatt mégis ez az ajánlott.

Ha az OSB lap dekoratív látványát szeretnénk megőrizni, oldószeres, elsősorban poliuretán bázisú UV védelemmel ellátott lakkokat vagy lazúrokat ajánlunk. Lakkok használata esetén az OSB lap természetes színe és mintázata megőrizhető, de bármilyen jól UV-álló is a lakk, nem ajánlatos kültéri, erősen napsütötte helyeken alkalmazni. Ilyen esetekben ajánlott a színezett lakk, vagy lakklazúr használata, amely bár egy kis szint kölcsönöz az OSB lapnak, de dekoratív hatása megmarad, és tökéletesen UV védett is lesz. Természetesen beltéren nyugodtan használható a színtelen lakkozás, hiszen ott a napsütésből „beszivárgó” UV sugárzás mértéke nem jelentős.

Az OSB lapok legelterjedtebb felhasználási területe a könnyűszerkezetes, úgynevezett gyorsépítésű faházak külső burkolatai. Ezen faházak hőszigetelését polisztirol hőszigetelő rendszerrel oldják meg. Az OSB lapra azonban nem lehet a hagyományos zsákos polisztirol ragasztóval felrögzíteni a hungarocell lapokat, ide egy magasabb diszperzió tartalmú, speciális anyagot kell használni. A könnyűszerkezetes épület mozgásai illetve az esetleges elégtelen ragasztási problémák során fellépő repedések elkerülése érdekében a polisztirol lapok felragasztását követően ajánlott a lapok dübellel történő további rögzítése. A felragasztott és rögzített polisztirol lapokra a további fedőrétegek felhordása a hagyományos hőszigetelő rendszernek megfelelően történik, azaz az üvegszövet beágyazása és simítása (ezt már el lehet végezni a normál zsákos ragasztóval), majd vödörös vékonyvakolattal történő vakolása. Amennyiben sima felületet szeretnénk, a beágyazás és simítást követően finom gletteléssel kell síkba húzni a felületet, majd bármilyen homlokzatfestékkel a kívánt színben lefesteni.

A szerkezet mozgásai miatt mindenképpen ajánlott a magas diszperzió tartalmú, vagy szilikon gyantával megerősített anyagok használata az ilyenkor gyakran fellépő hajszálrepedések elkerülése érdekében.



Győr, 2007. március 27.

